

Anwendungsbereiche	Festigkeitsklasse	Expositionsklasse	Konsistenz	Größtkorn	Pumpfähig	Sorte-Nr	€/m ³
Straßenbau Beton nach ZTV Beton Stb. 01							
Bauklasse SV, I-III	C 30 / 37	"XF4; XM2; XD3; LP"	F 2	22	N	165532420	123,00
Bauklasse IV-VI	C 30 / 37	"XF4; XM1; XD3; LP"	F 2	32	N	161532420	121,00
	C 30 / 37		F 2	16	N	162532420	123,00
Beton nach ZTV-ING (entspricht teilweise nicht der DIN EN 206/1045)							
Brückenkappen	C 25 / 30	"XC4; XF4; XD3 LP"	F 2	32	J	251542310	115,00
	C 25 / 30		F 2	22	J	255542310	121,00
Widerlager,Pfeiler,	C 30 / 37	"XC4; XD2; XF2; XF3; XA2"	F 2	32	J	261352341	108,00
Stützen,Fundamente	C 30 / 37		F 2	16	J	262352341	110,00
Überbauten	C 35 / 45		F 2	32	J	271352340	114,00
	C 35 / 45		F 2	16	J	272352340	116,00
Bohrpfahlbeton (gemäß DIN 1536 und DIN Fachbericht 129) *							
	C 20 / 25	XC2	F 4	32	J	141904241	105,00
	C 20 / 25		F 4	16	J	142904241	107,00
	C 25 / 30	"XC4; XF1; XA1"	F 4	32	J	151914241	109,00
	C 25 / 30		F 4	16	J	152914241	111,00
	C 30 / 37	"XC4; XF1; XA1; XD1"	F 4	32	J	161914241	111,00
	C 30 / 37		F 4	16	J	162914241	113,00
	C 35 / 45	"XC4; XF1; XA2; XD1"	F 4	32	J	171924241	115,00
	C 35 / 45		F 4	16	J	172924241	117,00
	C 35 / 45	"XC4; XF1; XA3" HS-Zement	F 4	32	J	171934171	115,00
	C 35 / 45		F 4	16	J	172934171	117,00

Weitere Betonsorten auf Anfrage

XA3: zusätzliche Schutzmaßnahmen bauseits erforderlich

* der Sulfatgehalt des angreifenden Wassers/Boden ist vom Planer anzugeben

** besondere Festlegung der ZTV-ING